

# CLEANAIR FRESH SATIN


Allergiker egnet  
Vægmalning



- \* Optager formaldehyd
- \* Uden opløsningsmidler
- \* Uden konserveringsmidler, herunder MI
- \* Vandfortyndbar
- \* Vaskeslag klasse 1
- \* Dækkevne klasse 1
- \* Allergivenlig maling



## Uden konserveringsmiddel



### Anvendelsesområde

Professionel indemaling der absorberer formaldehyd i rumluften og binder det i malingslaget. Fremragende forarbejdningsegenskaber, der gør det let at behandle større arealer, velegnet i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton og tapet, samt bæredygtige tidligere behandlede overflader.

### Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

CleanAir Fresh Satin fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, så som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Kunststof-dispersion jf. DIN 55 947 uden konserveringsmidler.
<b>Farve</b>	Hvid Ca. NCS S 0300-N
<b>Glans</b>	Ca. 10
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.???
<b>Allergiker certifikat IUG</b>	Allergiker egnet
<b>Emballagestørrelse</b>	5 og 12,5 liter
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdbar i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagets sugsevne ca. 140 ml/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
<b>GIS Kode</b>	BSW 10

**CLEANAIR FRESH SATIN**Allergiker egnet  
Vægmalning

<b>Værktøj</b>	Airless-sprøjte, malerrulle eller pensel
<b>Airless-sprøjte</b>	Dyse: 0,021" - 0,026" Tryk: 150 - 180 bar Sprøjtevinkel: 40° - 50°
<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtig. Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
<b>Tørretid</b>	Ved +23°C og 50% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 4 - 6 timer. Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.  Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.  Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.  Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.
<b>Beskyttelsesanvisninger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

# CLEANAIR FRESH SATIN

Allergiker egnet  
Vægmalning

## Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt- og Vævklaeber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmalning



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Fresh Mat



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Akkord Spartel



Uden konserveringsmiddel